

GETIFIX®

Fix-Kleber

Spezial Hybrid-Klebstoff auf MS-Polymerbasis

Einsatzgebiete:

- zur Verklebung des Getifix Stoßbandes 5 auf der Drainagematte
- zur Verklebung/Fixierung von Drainprofilen, den zugehörigen Profilverbindern und von Sockelprofilen
- als Montagekleber im Metall-, Glas-, Holz und Betonbau

Eigenschaften:

- Gebrauchsfertig
- Grau, pastös, standfest
- Lösemittelfrei
- Isocyanatfrei
- Silikonfrei
- Halogenfrei
- UV- und witterungsbeständig
- Überstreichbar
- von 0°C bis 40°C anwendbar
- guter Haftverbund auf nahezu jedem Untergrund

Technische Daten:

Materialbasis	MS-Hybrid-Polymer, einkomponentig
Dichte nach DIN EN ISO 10563	ca. 1,5 g/cm ³
Shore A Härte nach DIN 53505	ca. 55
Modul/Dehnspannung 100 % nach DIN EN 28339	ca. 1,7 N/mm ² (bei ca. 2mm Klebfilmstärke)
Zul. Gesamtverformung	10 %
Bruchdehnung DIN EN 28339	ca. 250 %
Volumenschwund DIN 52451	< 2 %
Viskosität DIN EN 27390	standfest
Hautbildungszeit	10 bis 20 Minuten (bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte)
Durchvulkanisation	2 bis 3 mm/24 Std. (bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte)
Kennzeichnungspflicht	Die Zubereitung braucht nach der Richtlinie 1999/45/EG beziehungsweise nach Anhang VI zur Richtlinie 67/548/EWG nicht gekennzeichnet zu werden.
entspricht	DIN EN ISO 11600 F 20 HM LEED®-konform EQ c4.1 IVD-Merkblättern Nr. 8,9,19-1,20,22,24,25

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

GETIFIX®

Fix-Kleber

Verarbeitungshinweise:

Getifix Fix-Kleber kann zur Verklebung auf Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metall, diversen Kunststoffen und mineralischen Abdichtungen angewandt werden.

Bei teer- und bitumenbeschichteten Untergründen und verschiedenen Elastomeren kann es zu Verfärbungen kommen, ggf. vorher Test durchführen.

Bei porösen Natursteinuntergründen, insbesondere bei hellen, durchscheinenden Natursteinbelägen in geringer Stärke ist vorher ein anwendungsbezogener Eigentest durchzuführen.

Die Kontaktflächen dürfen mattfeucht, müssen ansonsten tragfähig, sauber, fett-, trennmittel- und staubfrei sein.

Die Aushärtedauer ist abhängig von der aufgetragenen Schichtdicke, der Umgebungs- und Oberflächentemperatur und der relativen Luftfeuchte und beträgt nach 24 Stunden ca. 2,5 mm, nach 48 Stunden ca. 4 mm.

Nach Aushärtung kann Getifix Fix-Kleber überstrichen werden.

Abgehärtetes Getifix Fix-Kleber kann nur mechanisch entfernt werden.

Verbrauch:

In Abhängigkeit der Anwendung

Arbeitsschutz:

Es wird empfohlen, bei der Anwendung Handschuhe zu tragen.

Gefahrenhinweise:

Enthält Reaktionsmasse Bis-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und Methyl

1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat;

3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan,

N-(3-(dimethoxymethylsilyl)propyl)ethylenediamine,

Dioctyltinbis(acetylacetonate).

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Empfehlungen zur Entsorgung:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel Produkt 08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen.

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei, in Originalgebinden mindestens 9 Monate. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Lieferform:

- Kartusche 290 ml
- 20 Kartuschen je 290 ml

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.