

## Spezialkleber KD

---

### Gebrauchsfertiger kunststoffvergüteter Werkstrockenmörtel als Systemkomponente im System Omnia und im System Universa

#### Einsatzgebiete :

- Flexibler Montagekleber im GETIFIX System Omnia oder im GETIFIX System Universa

#### Eigenschaften:

- hydraulisch abbindender, wasserundurchlässiger, flexibler und standfester Klebemörtel auf mineralischer Basis
- hoch alkalisch
- hohe Klebeaktivität, hohe Abrutschsicherheit
- sehr gute Verarbeitbarkeit
- vielseitig einsetzbar
- hochwertige Füll- und Zusatzstoffe

#### Technische Daten:

- Bindemittelbasis Zementklinker
- Farbe: grau
- Reifezeit 5 Minuten
- Topfzeit ca. 2 Stunden (20 °C)
- Klebeoffene Zeit je nach Untergrund und Temperatur ca. 15 Minuten

#### Verarbeitung:

##### Untergrundvorbehandlung:

Geeignete Untergründe sind z. B. Beton, Mauerwerk und Putz. Die Untergründe müssen frei von Rissen sein, eine ausreichende Festigkeit aufweisen und dürfen keinen Verformungen und jegliche Rissgefährdungen (z.B. gerade bei Mischmauerwerk) unterliegen. Der mineralische Untergrund für die Abdichtung muss sauber, fest, weitgehend eben und tragfähig sein. Die Haftung beeinflussende Stoffe wie z. B. Bitumen, Farbe, Öl usw. sind mechanisch zu entfernen. Es wird eine Oberflächenhaftzugfestigkeit von 1,0 N/mm<sup>2</sup> empfohlen, bei der Anwendung als Negativdruckabdichtung zwingend vorgeschrieben. Grobporige Untergründe und andere Fehlstellen (z.B. haufwerksporige Leichtbetonsteine, offene Fugen) sind vorher z.B. mit GETIFIX Sperrmörtel HK, mit GETIFIX Dichtmörtel, mit Getifix Unidicht oder mit GETIFIX Spezialkleber KD zu schließen. Vorhandene

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

## Spezialkleber KD

---

Fließstellen sind im Vorfeld mit GETIFIX Blitzzement FS / FL abzudichten. Trockene Untergründe sind kapillargesättigt vorzunässen, wobei stehendes Wasser zu beseitigen ist.

### Mischen:

Der Getifix Spezialkleber KD (25 kg) wird mit ca. 6,5 l sauberem Wasser mit einem langsam laufenden Rührwerk intensiv vermischt.

Nach Reifezeit von 5 Minuten nochmals durchmischen. Den GETIFIX Spezialkleber KD mit einem Kammglätter (glatte Seite) vorziehen und anschließend rillen. Nur soviel Mörtel aufkämmen, wie in der klebeoffenen Zeit an GETIFIX Elementen

Verarbeitendtemperatur ca. 5 ... 25 °C

Die Untergrund- und Umgebungstemperatur sollte bis 72 Stunden nach der Verarbeitung nicht unter 5 °C sinken.

**Verbrauch:** ca. 5 kg/m<sup>2</sup>

**Reinigung:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser

### **Entsorgung :**

Restmengen dürfen nicht in die Kanalisation gelangen. Materialreste, Liefergebände und Mischgefäße müssen einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Restinhalte mit Wasser abbinden lassen. Im abgebandenen Zustand Entsorgung als Baustellenabfall.

### **Arbeitsschutz :**

Beachten Sie die Hinweise in den Sicherheitsdatenblätter und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft im Umgang mit zementhaltigen Stoffen. Die Alkalität aufgrund des Zementgehaltes führt zu Augen- und Hautreizungen und somit ist jeglicher Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Eine Sensibilisierung durch Hautkontakt ist möglich, auch deshalb sind bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

### **Lagerstabilität:**

Mindestens 12 Monate bei trockener Lagerung in geschlossenen Gebinden

### **Gebinde:**

25 kg Sack

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden