

GETIFIX

Steinteppich 1K-Spezialharz

1K Spezialharz zur Erstellung einer wasserdurchlässigen Dekor-Drainbeschichtung für Balkone und Terrassen

Einsatzgebiete:

GETIFIX Steinteppichharz 1K-Spezialharz ist Bestandteil des GETIFIX Steinteppichbelag-Systems und dient der Herstellung von Dekor-Drainbeschichtungen (Natursteinteppichen) direkt auf Drainmatte 13 oberhalb der Abdichtungsebene.

Eigenschaften:

- Geruchlos und auch für Innenbereiche auch mit Fußbodenheizung geeignet
- Geringer Verbrauch
- Lösemittelfrei
- Lichtecht und UV Beständig
- Weichmacherbeständig
- Verarbeitungstemperatur von 10°C bis 30°C
- Leicht verarbeitbar
- Ca. 60 Minuten Verarbeitungszeit
- Ausgehärtet dauerwasserbeständig

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur:	- 20°C bis + 30°C
Materialbasis:	1 K Polyurethan
Farbton:	transparent
Dichte:	1,15 kg/l
Festkörperanteil:	ca. 100%
Verarbeitungszeit/Topfzeit +15°C:	ca. 60 Minuten
regenfest nach:	ca. 8 Stunden
Durchgehärtet und belastbar nach:	ca. 2 Tagen

Verarbeitungshinweise:

Allgemein:

Die Drainmatte 13 als Standarduntergrund muss planeben und vollflächig auf der Abdichtungsebene (Getifix FD-System) aufliegen.

Mineralische Untergründe müssen fest, trocken, feingriffig und tragfähig sein, frei von Zementleimschichten, losen und mürben Teilen, sowie trennend wirkende Substanzen wie Öl, Fett, Gummiabrieb, Anstrichreste, bestehende Beschichtungen o. ä. Die zu beschichtende Fläche muss gegen aufsteigende Feuchtigkeit (drückendes Wasser) gesichert sein.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

GETIFIX

Steinteppich 1K-Spezialharz

Das Steinteppich-Granulat muss trocken sein.

Verlegehinweise zum Steinteppich:

- Den Inhalt eines Sackes à 25 kg Steinteppich Granulat in einen sauberen Mörtelkübel geben.
- Den Beutelinhalt (1,25 kg GETIFIX Steinteppichharz 1K-Spezialharz vollständig in den Kübel mit den 25 kg Steinteppich Granulat entleeren.
- Mit einem geeigneten Quirl durchmischen, sodass eine homogene Mischung entsteht und das Steinteppich Granulat komplett vom Bindemittel glänzt.
- Anschließend wird das Gemisch umgehend gleichmäßig und flächendeckend mit Hilfe eines geeigneten Werkzeuges (z.B. Distanzrakel, Glättkelle) verteilt. Danach wird der Steinteppich (Natursteinteppich) durch Andrücken auf dem Untergrund gleichmäßig verdichtet und geglättet.
- Um ein Anhaften des Harz-Granulat-Gemisches an den Werkzeugen zu vermeiden, sind diese regelmäßig zu säubern und mit Getifix Glättmittel zu benetzen. Diese Verfahrensweise ermöglicht eine perfekte Oberflächenglättung ohne dass Steine mit der Kelle mitgezogen werden oder an ihr kleben bleiben.
- Wichtig: Die komplette Fläche muss ohne Arbeitsunterbrechung fertig gestellt werden.
- Der Belag ist mindestens 8 Stunden vor Feuchte zu schützen. Erst nach vollständiger Durchhärtung (ca. 2 Tage) ist der Belag begehbar.
- Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °C einhalten. Bei Verarbeitung über +30 °C besteht die Gefahr des Ablaufens des Bindemittels von der Gesteinsoberfläche. Die Dauerhaftigkeit des Belag-Systems wird reduziert.
- Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige Temperaturen verzögern den Erstarrungsverlauf.
- Verbrauchsangaben einhalten. Abweichungen können zu Schattierungen in der Oberfläche führen.
- Überdosierungen des Bindemittels können zu Blasenbildung und Hohlstellen führen.
- Dem Steinteppichharz dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.
- Zur Verbesserung der chemischen und mechanischen Beständigkeit empfiehlt sich nach vollständiger Durchhärtung eine zusätzliche

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

GETIFIX

Steinteppich 1K-Spezialharz

Versiegelung mit Steinteppichharz 2K-Spezialharz (Verbrauch ca. 250 g/m²).

- PLANA Sockelelemente komplettieren das System.
- Nach Abschluss der Arbeiten die Werkzeuge mit PU-Reiniger säubern.

Verbrauch:

1,25 kg (Beutel) pro 25 kg Steinteppichgranulat für ca. 1,5 m² Steinteppich;

Kalkulativer Harzverbrauch ca. 0,83 kg je m² und 10 mm Steinteppich

Reinigung der Geräte:

Sofort nach Gebrauch mit PU-Reiniger. Im ausreagierten Zustand ist es nur mechanisch möglich.

Arbeitsschutz:

GETIFIX Steinteppichharz ist nach der geltenden EU-Richtlinie kennzeichnungspflichtig, enthält POLYFUNKTIONELLES ISOCYANAT ; CAS-Nr. : 28182-81-2. Vor Beginn der Verarbeitung ist es deshalb erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Gefahrenhinweise:

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise:

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

P501 Entsorgung des Inhaltes / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften

Besondere Vorschriften:

EUH205: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

GETIFIX

Steinteppich 1K-Spezialharz

Entsorgung:

Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen. Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. Produkt kann nach Aushärtung zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV

EAK-Nr. 080111 Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.

Lagerung:

Die Gebinde kühl und innerhalb 6 Monate verbrauchen/verarbeiten.

Gebinde:

Beutel 1,25 kg

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden