

GETIFIX®

Klimadeck

Hochwertige difussionsoffene Silikatfarbe

Einsatzgebiete:

Systemkomponente für die GETIFIX Klimaplatte und GETIFIX Mineraldämmplatten (ambio).

Herstellen von dekorativen Oberflächenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen, wie z.B. Kalk- und Kalkzementputze, Beton, Faserzementplatten, Kalksandstein und Natursandstein, speziell Calciumsilikat.

Nicht geeignet auf Kunstharz- oder Gipsputze, auf Holz- oder Kunststoffe, sowie auf Alkydharz- oder Dispersionsfarbanstriche.

Eigenschaften:

- hoch wasserdampfdurchlässig
- hohes Deckvermögen
- hoch alkalisch
- leicht verarbeitbar
- lösemittelfrei
- geruchsarm und raumlufthygienisch

Technische Daten:

Bindemittelbasis:	Kaliwasserglas, Polymerdispersion
Spezifisches Gewicht:	ca. 1,5 g/cm ³
Diffusionswiderstand μ :	13 (Klasse V1 - hoch diffusionsoffen)
sd-Wert:	0,003 (bei d = 0,25 mm)
Wasserdurchlässigkeit:	hoch (Klasse I nach DIN 1062-1)
Feststoffanteil:	> 61 % (hoch)
Deckkraft:	ca. 94,8 %
pH-Wert:	ca. 11,3
Verbrauch:	ca. 150 – 250 ml/m ²
Verarbeitungstemperatur:	nicht unter 5 °C verarbeiten

Verarbeitungshinweise:

GETIFIX Klimadeck kann auf mineralische Untergründe z. B. Kalk-, Kalkzementputze, Beton, Faserzementplatten, Kalksandstein und Naturstein aufgebracht werden. Ferner auf alte Mineralfarben, Silikatfarben und –putze sowie auf Raufasertapeten.

Als Untergrund

ungeeignet sind Gipsputze, Alkydharzanstriche, Holz und Kunststoffe. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Weiterhin nicht geeignet als

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

GETIFIX® Klimadeck

Renovierungsanstrich auf Dispersionsfarben und –putzen. Bei feuchtem Untergrund nicht auftragen.

Verschmutzte Anwendungsflächen gründlich reinigen, haftmindernde Rückstände entfernen, so dass ein tragfähiger, fester, sauberer und trockener Untergrund entsteht. Lose Anstrichteile entfernen, kreibende Anstriche (Leimfarben) abwaschen.

Saugfähige Untergründe sind vorher mit GETIFIX Klimagrund zu egalisieren.

GETIFIX Klimadeck vor dem Auftragen gut, aber nicht hochovirig durchrühren. GETIFIX Klimadeck unverdünnt durch Streichen oder Rollen auftragen. Mit max. 3 % Wasser verdünnbar. Den Materialauftrag nass in nass und gleichmäßig ausführen. Auf stark kontrastreichen Untergründen einen Zwischenanstrich erstellen. Die frisch beschichteten Flächen sind bis zur vollständigen Durchtrocknung vor Feuchtigkeitseinwirkung zu schützen. Die Trocknungsdauer ist abhängig von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Im Allgemeinen ist ein Anstrich nach ca. 4 bis 6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar; durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen.

Verbrauch:

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 100 – 250 ml/m² pro Anstrich. Objektbedingte Abweichungen sind durch Probeanstrich zu ermitteln.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

Besonderer Hinweis:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen und einen geeigneten Atemschutz anlegen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch im nassen Zustand mit Wasser abwaschen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrenkennzeichnung: entfällt

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben. Eintrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

GETIFIX®

Klimadeck

Lagerstabilität:

Das Produkt ist frostempfindlich bzw. wärmeempfindlich und darf nicht bei Temperaturen unter 0 °C bzw. über 40 °C gelagert werden. Irreparable Schäden sind möglich.
In ungeöffneten Originalgebinden bis zu 6 Monate.

Gebinde:

15 l Kanister

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.