

GETIFIX[®]

Mörtel-Fix

Pulveradditiv zur Abbindebeschleunigung für portlandzementgebundene Mörtelsysteme

Eigenschaften

GETIFIX Mörtel-Fix ist eine Additivmischung, die selektiv die Erstarrung von Portlandzementen beschleunigt. Es ist frei von korrosionsfördernden Chloriden, Flouriden. Der Einfluss auf die Verarbeitungseigenschaften und die Verarbeitungszeit ist gering.

Technische Daten

Farbe: weiß
Schüttdichte: 0,9 g/cm³

Einsatzgebiete

GETIFIX Mörtel-Fix eignet sich als Zusatz zu allen rein portlandzementgebundenen Mörtelsystemen, wie z. Bsp.:

- als Schnellestrichkomponente
- Insbesondere in Kombination mit GETIFIX A&E Mörtel zum Ausgleich witterungsbedingter Reaktionsverzögerungen bei der Erstellung von Gefälleflächen.

Untergrund

Der zu beschichtende Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von haftungsmindernden Bestandteilen, Staub sowie Ölen und Fetten sein.

Verarbeitung

Grundsätzlich wird GETIFIX Mörtel-Fix (Additiv) vorab in die Pulverkomponente anderer Mörtelsysteme (Mörtel) eingestreut.

Das Anmischen erfolgt wie in den jeweiligen Technischen Merkblättern der betreffenden Produkte beschrieben.

Beispiel:

250 g GETIFIX Mörtel-Fix werden in 25 kg GETIFIX A&E Mörtel oben im geöffneten Sack eingestreut und leicht vermengt.

Gemäß Technischem Merkblatt GETIFIX A&E Mörtel die vorgegebene Wassermenge in einem sauberen Gefäß vorlegen und das vorgemischte Pulverprodukt (Mörtel + Additiv) bei laufendem Rührwerk einstreuen. Wie gewohnt verarbeiten.

Verbrauch

1%-5% bezogen auf das Zementgewicht

Im üblichen Mörtelsystemen 1 - 3 %, ca. 250 - 750 g je 25 kg portlandzementgebundenem Mörtelsystemen

Reinigung der Geräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Produktleistungen weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

GETIFIX®

Mörtel-Fix

Gebinde/Lieferform 750 g

Lagerung

Trocken in originalverschlossenen Gebinden, mindestens 6 Monate lagerfähig

Sicherheit

Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Sonstiges

Aufgrund der Vielfalt verschiedener Zementqualitäten ist grundsätzlich ein Vorversuch in der beabsichtigten Anwendung durchzuführen. Nicht mit tonerdezementhaltigen Schnellzementen mischen.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Produktleistungen weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.