

Putzgewebe 055

Feines, alkalibeständiges und systemgeprüftes Armierungsgewebe aus E-Glas mit polymeren Kunststoffen ummantelt

Einsatzgebiete:

GETIFIX Putzgewebe 055 eignet sich

- allgemein zur Bewehrung und Rissüberbrückung von niedrig- bis mittelalkalischen Beschichtungen und Putzen
- speziell als Riss überbrückende Einlage in Getifix Bitumendickbeschichtung KMB 2K plus

Eigenschaften:

- Riss überbrückend
- dauerelastisch
- hohe Reißfestigkeit
- Farbe: Hellgrau
- alkalibeständig
- systemgeprüft

Technische Daten:

Maschenweite	:	ca. 2,5 x 2 mm
Flächenbezogene Masse	:	ca. 55 g/m ²
Ausgangsreißkraft	:	Kette 330 N/5 cm Schuss 600 N/5 cm

Verarbeitungshinweise:

Das Technische Merkblatt GETIFIX Bitumendickbeschichtung KMB 2K plus ist zu beachten.

Anwendung:

Das Putzgewebe wird je nach Anwendung frisch in frisch in die (i. d. R. erste) Lage der KMB-Beschichtung oder des Putzes eingelegt. Nach Austrocknung (jeweilige Trocknungszeiten beachten) der ersten Lage wird die nächste Lage aufgebracht. Das Gewebe ist vollflächig mit 10 cm Überlappung in Längs- und Querrichtung zu verlegen. Der Zuschnitt darf nicht auf der Rolle erfolgen.

Verbrauch:

Ca. 1,1 m/m

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

Putzgewebe 055

Gebinde:

Rollen à 100 m² (Breite 1 m, Länge 100 m)

Lagerstabilität:

Das Putzgewebe 055 ist bei sachgemäßer Aufbewahrung mind. 2 Jahre lagerfähig. Es darf vor dem Einbau weder außergewöhnlich getrocknet noch gefroren sein. Die Lagerung hat so zu erfolgen, daß keine Verformung des Putzgewebes möglich ist. Verformtes Putzgewebe darf nicht eingebaut werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.