

Spezialkleber KD

Gebrauchsfertiger kunststoffvergüteter Werkstrockenmörtel als Systemkomponente im Abdichtungssystem Universa

Einsatzgebiete :

- Montage der GETIFIX fovioplus im System universelles Abdichtungselement Universa

Eigenschaften:

- hydraulisch abbindender, wasserundurchlässiger, flexibler und standfester Klebemörtel auf mineralischer Basis
- hoch alkalisch
- hohe Klebeaktivität, hohe Abrutschsicherheit
- sehr gute Verarbeitbarkeit
- vielseitig einsetzbar
- hochwertige Füll- und Zusatzstoffe

Technische Daten:

- Bindemittelbasis Zementklinker
- Farbe: grau
- Reifezeit 5 Minuten
- Topfzeit ca. 2 Stunden (20 °C)
- Klebeoffene Zeit je nach Untergrund und Temperatur ca. 15 Minuten

Verarbeitung:

Untergrundvorbehandlung:

Geeignete Untergründe sind z. B. Beton, Mauerwerk und Putz. Die Untergründe müssen frei von Rissen sein, eine ausreichende Festigkeit aufweisen und dürfen keinen Verformungen und jegliche Rissgefährdungen (z.B. gerade bei Mischmauerwerk) unterliegen. Der mineralische Untergrund für die Abdichtung muss sauber, fest, weitgehend eben und tragfähig sein. Die Haftung beeinflussende Stoffe wie z. B. Bitumen, Farbe, Öl usw. sind mechanisch zu entfernen. Es wird eine Oberflächenhaftzugfestigkeit von 1,0 N/mm² empfohlen, bei der Anwendung als Negativdruckabdichtung zwingend vorgeschrieben. Grobporige Untergründe und andere Fehlstellen (z.B. haufwerksporige Leichtbetonsteine, offene Fugen) sind vorher z.B. mit GETIFIX Sperrmörtel HK oder mit GETIFIX Spezialkleber KD zu schließen. Vorhandene Fließstellen sind im Vorfeld mit GETIFIX

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

Spezialkleber KD

Blitzzement FS / FL abdichten. Trockene Untergründe sind kapillargesättigt vorzunässen, wobei stehendes Wasser zu beseitigen ist.

Mischen:

Der Getifix Spezialkleber KD (25 kg) wird mit ca. 6 l sauberem Wasser mit einem langsam laufenden Rührwerk intensiv vermischt. Nach Reifezeit von 5 Minuten nochmals durchmischen. Den GETIFIX Spezialkleber KD mit einem Kammglätter (glatte Seite) vorziehen und anschließend rillen. Nur soviel Mörtel aufkämmen, wie in der klebeoffenen Zeit an GETIFIX Universalabdichtelementen verlegt werden können.

Verarbeitungstemperatur ca. 5 ... 25 °C

Die Untergrund- und Umgebungstemperatur sollte bis 72 Stunden nach der Verarbeitung nicht unter 5 °C sinken.

Verarbeitungszeit (ca.): 120 min (bei T=20 °C)

Verbrauch: ca. 5 kg/m²

Reinigung: Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Entsorgung :

Restmengen dürfen nicht in die Kanalisation gelangen. Materialreste, Liefergebilde und Mischgefäße müssen einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Restinhalte mit Wasser abbinden lassen. Im abgebundenen Zustand Entsorgung als Baustellenabfall.

Arbeitsschutz :

Beachten Sie die Hinweise in den Sicherheitsdatenblätter und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft im Umgang mit zementhaltigen Stoffen. Die Alkalität aufgrund des Zementgehaltes führt zu Augen- und Hautreizungen und somit ist jeglicher Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Eine Sensibilisierung durch Hautkontakt ist möglich, auch deshalb sind bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

Lagerstabilität:

Mindestens 9 Monate bei trockener Lagerung in geschlossenen Gebinden

Gebinde:

25 kg Sack

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden