

Spritzbewurf (schnell)

Grauer, grobkörniger Vorspritzmörtel mit früher Überarbeitbarkeit

Einsatzgebiete:

GETIFIX Spritzbewurf (schnell) eignet sich zur schnellen Erstellung einer Haftbrücke zur Vorbereitung für das Aufbringen Getifix Sanierputz und Getifix Sperrputz bzw. Mörtel- oder Estrichsystemen auf mineralischen Untergründen (außer Gips). Nachfolgende Putze bzw. Mörtel können bereits nach kurzer Wartezeit (ca. 30 - 60 Min.) aufgetragen werden.

Eigenschaften:

Schnell erhärtender, grauer Vorspritzmörtel mit Polymervergütung für die Flächenvorbereitung für Getifix Sanierputz und Getifix Sperrputz. Sehr gute Haftung auch auf stark feuchte- und salzbelasteten Untergründen.

Technische Daten

Größtkorn	bis 3 mm
Verarbeitungszeit	ca. 30 Min.
Erstarrungsbeginn nach	ca. 60 Min.
Überarbeitbar nach	30 - 60 Min.
Druckfestigkeit (28 Tage)	> 10 N/mm ²
Biegezugfestigkeit (28 Tage)	> 5 N/mm ²

Verarbeitungshinweise:

Untergrundvorbereitung:

Der mineralische gipsfreie Untergrund muss sauber, fest, tragfähig, spannungsfrei und frei von Verunreinigungen (z. B. Anstriche, Bitumen, Öl) sein. Bei der Mauerwerkssanierung ist zunächst der vorhandene Putz zu entfernen, die Fugen sind etwa 2 cm tief auszukratzen und oberflächenbündig mit Getifix Sperrmörtel HK zu schließen. Bei salzbelasteten Untergründen ist eine Behandlung mit Getifix Sperrgrund (vgl. TM Sperrgrund) durchzuführen.

Verarbeitung:

Der Trockenmörtel ist mit sauberem Anmachwasser mittels langsam laufendem Rührwerk zu einer homogenen Masse anzumischen. Pro Sack (25 kg) werden ca. 5,0 bis 6,0 Liter Wasser benötigt.

Anschließend wird der Getifix Spritzbewurf (schnell) je nach Anwendungsfall netzartig bzw. vollflächig als Haftbrücke für den nachfolgenden Getifix Sanierputz bzw. Getifix Sperrputz aufgebracht.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

Spritzbewurf (schnell)

Der Spritzbewurf kann mit einer Kelle angeworfen oder mit einer geeigneten Maschine angespritzt werden. Die Fugen sind im Vorfeld mit Getifix Sperrmörtel HK zu schließen und dürfen nicht mit dem Spritzbewurf gefüllt werden.

Nach ausreichender Erhärtung des Spritzbewurfes (umgebungs-/temperaturabhängig nach ca. 30 - 60 Min.) kann der nachfolgende Putz aufgetragen werden. Bitte Verarbeitungshinweise des jeweils verwendeten Putzes, Getifix Sanierputz bzw. Getifix Sperrputz, beachten.

Arbeitsschutz:

Es sind die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften über den Umgang mit zementgebundenen Stoffen zu beachten. GETIFIX Spritzbewurf (schnell) darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Die Alkalität aufgrund des Zementgehaltes führt zu Augen- und Hautreizungen und somit ist jeglicher Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Eine Sensibilisierung durch Hautkontakt ist möglich, auch deshalb sind bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen. Bei Berührung sofort mit viel Wasser spülen und bei Augenkontakt zusätzlich einen Arzt konsultieren.

Verbrauch: ca. 3 - 6 kg / m²

Reinigung der Geräte: Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung: Trocken, in geschlossenen Originalgebinden ca. 6 Monate lagerfähig.

Gebinde: 25 kg Gebinde

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.