

Steinhydrophob

Gebrauchsfertiges Hydrophobierungscreme für mineralische Untergründen.

Einsatzgebiete:

GETIFIX Steinhydrophob

- Hydrophobierungsmittel in Cremeform für die Imprägnierung von mineralischen Untergründen wie Terrassen-/Balkon- oder Gehwegplatten, Fassaden, Sockelbereichen etc.

Eigenschaften:

- Stark wasserabweisend
- Beeinflusst die Wasserdampfdurchlässigkeit nicht
- Erzeugt einen starken Abperleffekt
- Hohe Eindringtiefe
- Geringe Verschmutzungsneigung
- Verhindert das Ausblühen von löslichen Salzen
- Cremeform und damit verlustfreies Auftragen

Technische Daten:

Farbe:	weiß cremig
Wirkstoffbasis:	Silanen und modifizierten Polysiloxanen
Wirkstoffgehalt:	40 %
Verarbeitungstemperatur:	5 - 30 °C
Regenfest:	nach ca. 20 Minuten (20 °C)
Dichte:	0,84 g / cm ³

Verarbeitungshinweise:

Untergrundvorbereitung:

Der mineralische Untergrund für das Aufbringen von GETIFIX Steinhydrophob muss trocken oder leicht feucht, sauber, fest und tragfähig sowie frei von Rissen und Fehlstellen von über 0,3 mm sein. Schadstoff- oder Schadsalzkrusten oder andere Verunreinigungen (wie z. B. Bitumen, Farbanstriche, Öl, Reinigungsmittelreste usw.), lockere und andere bindestörende Stoffe, ggf. Sinterschichten sind rückstandslos zu entfernen. Rissige oder ausgebrochene Fugen sind vor dem Aufbringen der Fassadencreme zu entfernen bzw. neu aufzubauen.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

Steinhydrophob

Nicht saugfähige Untergründe wie z. B. Marmor oder glasierte Ziegel sind für eine Hydrophobierung mit GETIFIX Steinhydrophob nicht geeignet.

Verarbeitung:

Es wird empfohlen, vor Instandsetzungsbeginn eine exakte Schadensaufnahme durchzuführen (z. B. Zugfestigkeitsprüfung, Salz- und Feuchteanalyse).

GETIFIX Steinhydrophob kann im Airless-Verfahren aber auch mit Pinsel, Rolle aufgetragen werden. Dadurch wird die zu behandelnde Fläche gleichmäßig hydrophobiert und geschützt. In der Regel ist nur ein Arbeitsgang erforderlich.

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes liegt der Verbrauch bei ca. 0,150...0,400 l/m². Es wird empfohlen, vor der Ausführung der Hydrophobierung stets eine Versuchsfläche anzulegen, woran der Verbrauch ermittelt und die Wirkung des Produkts getestet werden kann. Unter Umständen kann es nach der Hydrophobierung zu einer Farbtonintensivierung des Untergrundes kommen.

Nicht zu behandelnde Flächen wie z.B. Fenster, Türen usw. geeignet abdecken.

Reinigung:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Arbeitsschutz:

siehe EG-Sicherheitsdatenblatt GETIFIX Steinhydrophob

Lagerstabilität:

Das Produkt ist frostempfindlich bzw. wärmeempfindlich und darf nicht bei Temperaturen unter 0 °C bzw. über 40 °C gelagert werden. Irreparable Schäden sind möglich. Bei Verdacht auf Frostschädigung bzw. zu warmer Lagerung ist vor der Verarbeitung in jedem Fall eine Überprüfung der Verwendbarkeit erforderlich in ungeöffneten Originalgebinden bis zu 12 Monate

Gebinde:

5 l Kunststoffeimer

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.